



Грунтовка адгезионная АГ-01

ТУ 2241-001-54646856-2007

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для улучшения адгезии декоративных штукатурок в СФТК, а также для создания контактного слоя на гладких, не абсорбирующих поверхностях. Для наружных и внутренних работ.

СВОЙСТВА:

Готовая к употреблению полимерная грунтовка, окрашенная «под цвет» последующего слоя защитно-отделочной штукатурки.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть чистой, ровной и сухой. Поверхности «пористые», осыпающиеся обработать грунтовкой глубокого проникновения ТГ-1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа	Водная дисперсия акриловой смолы
Состав	Водная дисперсия акриловой смолы, минеральные наполнители, пигменты, модифицирующие добавки.
Плотность	Не менее 1,5г/см ³
Расход	0,3 кг/м ²
Хранение	При температуре не ниже +5°C
Разбавитель	Вода не более 1%
Форма поставки	Ведро 25, 15, 7 кг

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

1. Валик;
2. Кисть;

НАНЕСЕНИЕ:

После вскрытия ведра, грунтовку перемешать тихоходным миксером до однородного состояния. Грунтовку наносить кистью или валиком, добиваясь равномерного цветового фона поверхности. Обращаем внимание, что насыщенность фона надо определять после высыхания грунтовки в течении 0,5-1,0 часа. Меховой валик необходимо периодически мыть. Для улучшения нанесения – получения нужной вязкости грунтовку можно дополнительно разводить водой питьевого качества, но не более 1% на ведро грунтовки. В состав грунтовки входит кварцевый песок, который склонен к выпадению в осадок, поэтому в ходе нанесения особенно при длительных перерывах в работе, грунтовку необходимо перемешивать. Для получения надежного результата целесообразно грунтовку наносить в два слоя, особенно это, касается мест перехода поверхностей, углов наружных и внутренних, закруглений и аналогичных переходов. Время высыхания зависит от температуры и влажности среды и при нормальных условиях составляет 3-4 часа.

НАНЕСЕНИЕ НЕ ПРОИЗВОДИТЬ:

- при температуре ниже +5°C, выше +30°C;
- на горячие, замороженные или мокрые поверхности.

СРОК ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Материал хранить при температуре не ниже +5°C. Не замораживать.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Транспортировать любыми видами транспорта в соответствии с правилами.

Обеспечивать защиту от атмосферных осадков и сохранность тары от механических повреждений.

ОТИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА:

Рабочие инструменты сразу после окончания работ промыть водой.

При высыхании остатков штукатурки рекомендуется механическая отчистка.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте.

Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.

При попадании материала в глаза или на кожу смыть большим количеством воды.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Согласно местным предписаниям.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данная информация основана на проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. При дальнейшей разработке продукта возможны технические изменения. С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу.