



## ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ ШТУКАТУРКА АРМ-01

ТУ 2241-001-54646856-2007

### Фактура: «Мозаика»

Стены предохранять от воды (дождя) на период высыхания покрытия. Желательно в жаркое время года

предохранять нанесенный слой от прямого нагрева солнцем.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Стеновое фактурное покрытие для внутреннего и наружного применения, в качестве защитно-отделочного слоя для обычных штукатурок, бетонов, гипсовых и гипсокартонных листов, защитно-отделочного слоя в системе утепления.

### СВОЙСТВА:

Составы декоративные штукатурные на полимерной основе. Поставляются готовыми к применению.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть чистой, ровной и сухой. Поверхности «пористые», осыпающиеся обработать грунтовкой глубокого проникновения ТГ-1. Основание для цветной штукатурки дополнительно покрывать колерованной в цвет штукатурки адгезионной грунтовкой АГ-01.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа	Дисперсия акриловая
Состав	Дисперсия акриловая, минеральные наполнители, модифицирующие добавки
Плотность	Не менее 1,5г/см <sup>3</sup>
Расход и размер наполнителя	2,0мм – 4,8-5,2 кг/м <sup>2</sup> 1,5мм – 4,2-4,5 кг/м <sup>2</sup>
Адгезия к бетонным основаниям	1,25 МПа
Время высыхания	При температуре +20°C и максимальной влажности воздуха 65% - 24 часа*
Массовая доля нелетучих веществ	Не менее 80%
Паропроницаемость, д,	Не менее 0,02 мг/м·час·Па
Форма поставки	Ведро 25, 18 кг

\*Полное высыхание 2-3 дня. При низких температурах и повышенной влажности воздуха время высыхания увеличивается.

### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

1. Шпатель или Кельма из нержавеющей стали;

### НАНЕСЕНИЕ:

Перед началом работ рекомендуется тщательно защитить отливы, окна и другие необрабатываемые элементы фасада от случайного попадания на них декоративной штукатурки. Штукатурку тщательно перемешать тихоходным миксером. Нанести штукатурку шпателем или кельмой из нержавеющей стали на стену равномерным слоем равным 1,5-2 размера максимальной фракции наполнителя. Загладить шпателем или кельмой из нержавеющей стали. Периодически следует очищать и промывать инструмент от высохших остатков материала. Следует опытным путем установить размер поверхности, которую можно нанести и затирать без перерывов в работе. Разрыв материала устраивать в углах, стыках или устраивать русты с применением малярной ленты.

### НАНЕСЕНИЕ НЕ ПРОИЗВОДИТЬ:

- при температуре ниже +5°C, выше +30°C;
- при относительной влажности воздуха более 75%
- на горячие, замороженные или мокрые поверхности.

### СРОК ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Материал хранить при температуре не ниже +5°C. Не замораживать.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Транспортировать любыми видами транспорта в соответствии с правилами.

Обеспечивать защиту от атмосферных осадков и сохранность тары от механических повреждений.

### ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА:

Рабочие инструменты сразу после окончания работ промыть водой.

При высыхании остатков штукатурки рекомендуются механическая очистка.

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.

При попадании материала в глаза или на кожу смыть большим количеством воды.

### УТИЛИЗАЦИЯ:

Согласно местным предписаниям.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Данная информация основана на проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. При дальнейшей разработке продукта возможны технические изменения. С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу.